



คุณสมบัติ	ซูเปอร์ซิลด์ ทิมเบอร์ซิลด์ เป็นสีน้ำคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกโดยเฉพาะ ผลิตจาก อะคริลิก อิมัลชัน โคลิโพลีเมอร์ คุณภาพสูง ผงสีที่ทนทาน และ สารเติมแต่งชนิดพิเศษ ให้ฟิล์มสีที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดีเยี่ยม ป้องกันการซึมของน้ำ จึงช่วยป้องกันไม้จากเชื้อรา ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะกับไม้ได้ดี และไม่เหลืองตัว																																												
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td colspan="2">อะคริลิก อิมัลชัน</td></tr><tr><td>เวดสี</td><td colspan="2">เลือกเวดสีได้จากแคตตาล็อกและพัดสี(Fandeck)</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td colspan="2">เนียน</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>68.0 ± 2.0</td><td>%</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>53.0 ± 2.0</td><td>%</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>-</td><td>°C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>27.6064</td><td>กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>100</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>50-60</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>35-40</td><td>ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว</td></tr><tr><td colspan="3">หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>30-40</td><td>นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>1</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>1</td><td>วัน</td></tr></table>			ประเภทสี	อะคริลิก อิมัลชัน		เวดสี	เลือกเวดสีได้จากแคตตาล็อกและพัดสี(Fandeck)		ลักษณะฟิล์มสี	เนียน		เนื้อสีโดยปริมาตร	68.0 ± 2.0	%	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	53.0 ± 2.0	%	จุดควบไฟ	-	°C	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	27.6064	กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	50-60	ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว			ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30-40	นาที	ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	วัน
ประเภทสี	อะคริลิก อิมัลชัน																																												
เวดสี	เลือกเวดสีได้จากแคตตาล็อกและพัดสี(Fandeck)																																												
ลักษณะฟิล์มสี	เนียน																																												
เนื้อสีโดยปริมาตร	68.0 ± 2.0	%																																											
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	53.0 ± 2.0	%																																											
จุดควบไฟ	-	°C																																											
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	27.6064	กรัม ต่อ ลิตร																																											
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100	ไมครอน																																											
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	50-60	ไมครอน																																											
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว																																											
หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว																																													
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30-40	นาที																																											
ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	ชั่วโมง																																											
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	1	วัน																																											
มาตรฐานอ้างอิง	มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ฉลากเขียว (โครงการฉลากเขียว)																																												
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td colspan="2">: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง</td></tr><tr><td>ทินเนอร์</td><td colspan="2">: น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การผสมทินเนอร์ (%)</td><td colspan="2">: 5 – 10% โดยปริมาตร</td></tr></table>			อุปกรณ์	: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง		ทินเนอร์	: น้ำสะอาด		การผสมทินเนอร์ (%)	: 5 – 10% โดยปริมาตร																																		
อุปกรณ์	: การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง																																												
ทินเนอร์	: น้ำสะอาด																																												
การผสมทินเนอร์ (%)	: 5 – 10% โดยปริมาตร																																												
ระบบการใช้งาน	<table><tr><td>การเตรียมพื้นผิว</td><td colspan="2">: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</td></tr><tr><td>พื้นผิวใหม่</td><td colspan="2">: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย</td></tr><tr><td>พื้นผิวเก่า</td><td colspan="2">: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">: พื้นผิวที่เป็นขอสค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดออกด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ</td></tr><tr><td>ระบบการทาสี</td><td colspan="2">: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ 0AWP จำนวน 1 เทียว</td></tr><tr><td>สีรองพื้น</td><td colspan="2">: การารองพื้นด้วย ทีโอเอ ยูนิเวอร์แซล อันเดอร์โคท ไวรท์ เบอร์ G1600 จำนวน 1 เทียว</td></tr><tr><td>สีทับหน้า</td><td colspan="2">: ทาด้วยสีทับหน้า ซูเปอร์ซิลด์ ทิมเบอร์ซิลด์ อย่างน้อย 2 เทียว</td></tr><tr><td>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</td><td colspan="2">: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</td></tr></table>			การเตรียมพื้นผิว	: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์		พื้นผิวใหม่	: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย		พื้นผิวเก่า	: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ			: พื้นผิวที่เป็นขอสค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดออกด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ			: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์			: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย			: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ		ระบบการทาสี	: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ 0AWP จำนวน 1 เทียว		สีรองพื้น	: การารองพื้นด้วย ทีโอเอ ยูนิเวอร์แซล อันเดอร์โคท ไวรท์ เบอร์ G1600 จำนวน 1 เทียว		สีทับหน้า	: ทาด้วยสีทับหน้า ซูเปอร์ซิลด์ ทิมเบอร์ซิลด์ อย่างน้อย 2 เทียว		ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี										
การเตรียมพื้นผิว	: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์																																												
พื้นผิวใหม่	: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย																																												
พื้นผิวเก่า	: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ																																												
	: พื้นผิวที่เป็นขอสค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดออกด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ																																												
	: อดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์																																												
	: ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย																																												
	: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไ้ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ																																												
ระบบการทาสี	: การรองพื้นด้วย ทีโอเอ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ 0AWP จำนวน 1 เทียว																																												
สีรองพื้น	: การารองพื้นด้วย ทีโอเอ ยูนิเวอร์แซล อันเดอร์โคท ไวรท์ เบอร์ G1600 จำนวน 1 เทียว																																												
สีทับหน้า	: ทาด้วยสีทับหน้า ซูเปอร์ซิลด์ ทิมเบอร์ซิลด์ อย่างน้อย 2 เทียว																																												
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี																																												



การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท : ให้แห้งตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 – 30°C นับจากวันที่ผลิต)
	ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก : ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม : ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า