



คุณสมบัติ	7IN1 ซุปเปอร์ ซิลเลอร์ เป็นสีรองพื้นสำหรับงานปูนชนิดผสมผงสี ผลิตจาก 100% อะคริลิก เรซิน ชนิดพิเศษ คุณสมบัติของสี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันต่างจากเนื้อปูน ช่วยให้สีกับหน้าไม่เกิดคราบเกลือ และช่วยเพิ่มการเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีกับหน้าได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับสีรองพื้นทั่วไป รวมถึงสร้างฟิล์มสีที่หายใจได้ ช่วยให้ไอน้ำจากพื้นผิวปูนผ่านออกจากฟิล์มสีกับหน้า ลดปัญหาสีพองลอกหลุดได้ดี	
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี : อะคริลิก เรซิน เจดสี : วาว ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน เนื้อสีโดยปริมาตร : 30.0 ± 5.0 % เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 55.0 ± 5.0 % จุดควบไฟ : 38.60 °C ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ : - กรัม ต่อ ลิตร ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 100 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 50-60 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 25-30 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) : 20-30 นาที ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C) : 2 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) : 1 วัน	
มาตรฐานอ้างอิง	: -	
วิธีใช้งาน	อุปกรณ์ : การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง ทินเนอร์ : ทีโอเอ อีนาเมล ทินเนอร์ เบอร์ 21 การผสมทินเนอร์ (%) : โดยปกติผลิตกันที่นี้ออกแบบมาโดยไม่ต้องผสมก่อนการใช้งาน ถ้าต้องการปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้ผสมด้วย ทีโอเอ อีนาเมล ทินเนอร์ เบอร์ 21	
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวใหม่ : ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไผ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ : อุดโป๊วรอยแตก ดำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไผ, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ : พื้นผิวที่เป็นขอสลค หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน : พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill) : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท : อุดโป๊วรอยแตก ดำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ ระบบการทาสี สีรองพื้น : การรองพื้นด้วย 7IN1 ซุปเปอร์ ซิลเลอร์ จำนวน 1 เทียว สีทับหน้า : สามารถทากับได้ด้วย สีน้ำ อะคริลิก อีเมลชั่น และ สีน้ำมันเคลือบเงาอัลซิด ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิของชั้นงานจะต้องสูงกว่า10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	



การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 – 30°C นับจากวันที่ผลิต)
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า