

บัวมอร์ตาร์

งานเสร็จทันใจ ใช้ได้ทันที

ปูนซีเมนต์ตราบัวมอร์ตาร์ ปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสำหรับงานก่อฉาบที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเตรียมปูน ด้วยนวัตกรรมเนื้อปูนที่สามารถผสมน้ำใช้ได้ทันที ใช้งานง่าย งานเสร็จไว ไม่เปลืองแรง คุณภาพได้รับความไว้วางใจจากช่างมืออาชีพ



ก่อทั่วไป ผสมน้ำใช้ได้ทันที ก่อเนียบ ได้งานไว

วิธีการใช้งาน

- 1 บัวมอร์ตาร์ ก่อทั่วไป 1 ถุง ผสมน้ำสะอาดประมาณ 7-9 ลิตร
- 2 ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความข้นเหลวที่เหมาะสมกับงานก่อทั่วไป
- 3 ก่อผนังตามขั้นตอนการก่อทั่วไป โดยความหนาของปูนก่อประมาณ 10-15 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ก่ออิฐฉาบปูน
ได้พื้นที่ 1.3-1.5 ตารางเมตร/ถุง
ก่อคอนกรีตบล็อก
ได้พื้นที่ 2.5-2.9 ตารางเมตร/ถุง

ฉาบทั่วไป ผสมน้ำใช้ได้ทันที ฉาบลื่น เบาลง

วิธีการใช้งาน

- 1 บัวมอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป 1 ถุง ผสมน้ำสะอาดประมาณ 9-11 ลิตร
- 2 ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความข้นเหลวที่เหมาะสมกับงานฉาบทั่วไป
- 3 ฉาบตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป โดยความหนาของปูนฉาบประมาณ 10-15 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ฉาบหนา 10 มม.
ได้พื้นที่ 2.5-3.0 ตารางเมตร/ถุง
ฉาบหนา 15 มม.
ได้พื้นที่ 1.7-2.0 ตารางเมตร/ถุง

ก่ออิฐมวลเบา ผสมน้ำใช้ได้ทันที ก่อเนียบ ได้งานไว

วิธีการใช้งาน

- บัวมอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา 1 ถุง ผสมน้ำสะอาดประมาณ 14-16 ลิตร
- ทำการผสมที่ละน้อยโดยใช้ใบกวนส่วนไฟฟ้ากวนให้เป็นเนื้อเดียวกันและมีความข้นเหลวที่เหมาะสมกับงานก่ออิฐมวลเบา โดยเนื้อปูนจะมีลักษณะเป็นครีมข้น
- ก่อผนังตามขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบา โดยความหนาของปูนก่อประมาณ 3 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ก่ออิฐมวลเบาที่ความหนา 3 มม.
ได้พื้นที่ 25-35 ตารางเมตร/ถุง

ฉาบอิฐมวลเบา ผสมน้ำใช้ได้ทันที ฉาบเนียน เหนียวลื่น

วิธีการใช้งาน

- 1 บัวมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา 1 ถุง ผสมน้ำสะอาดประมาณ 10-12 ลิตร
- 2 ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้ ความข้นเหลวที่เหมาะสมกับงานฉาบอิฐมวลเบา
- 3 ฉาบตามขั้นตอนการฉาบอิฐมวลเบา โดยความหนาของปูนฉาบประมาณ 5-10 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ฉาบหนา 5 มม.
ได้พื้นที่ 5.6-7.0 ตารางเมตร/ถุง
ฉาบหนา 10 มม.
ได้พื้นที่ 2.8-3.5 ตารางเมตร/ถุง

